

VDI 3400 ROUGHNESS TABLE

www.delta-mold.com

VDI 3400	Ra = CLA = AA		Class
AGIE CHARMILLES	µm	µ inch	ISO 1302
0	0,10	4,0	N3
1	0,11	4,4	
2	0,12	4,8	
3	0,14	5,0	
4	0,16	6,4	
5	0,18	7,2	
6	0,20	8,0	N4
7	0,22	8,8	
8	0,25	10,0	
9	0,28	11,2	
10	0,32	12,8	
11	0,35	14,0	
12	0,40	16,0	N5
13	0,45	18,0	
14	0,50	20,0	
15	0,56	22,4	
16	0,63	25,2	
17	0,70	28,0	
18	0,80	32,0	
19	0,90	36,0	N6
20	1,00	40,0	
21	1,12	44,8	
22	1,26	50,4	
23	1,40	56	
24	1,62	63	
25	1,80	72	N7
26	2,00	80	
27	2,20	88	
28	2,50	100	
29	2,80	112	
30	3,20	125	N8
31	3,50	140	
32	4,00	160	
33	4,50	180	
34	5,00	200	
35	5,60	224	
36	6,30	250	N9
37	7,00	280	
38	8,00	320	
39	9,00	360	
40	10,00	400	
41	11,20	448	
42	12,60	500	N10
43	14,00	560	
44	16,00	640	
45	18,00	760	